ACCIAIO LIQUIDO

Scheda Tecnica n° 0145 Rev. 15/05/2014

Rivestimento protettivo a base di acciaio micronizzato

MODO D'USO:

Deve essere applicato su superfici ferrose esenti da ruggine e da altre sostanze estranee al ferro. Possibilmente applicare su superficie sabbiata al grado SA 2-2,5. Il prodotto è sopraverniciabile dopo 8 ore Diluizione: a pennello 5 -10%; a spruzzo 8 -15% con diluente per sintetici o diluente nitro

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	Liquido denso
Colore	Grigio antracite brillantante (acciao)
Asciugatura a 20°C	3-5 min fuori polvere 8/12 h in profondità
Test di Kesternich (60 cicli ISO2)	Superata
Resistenza alla corrosione	(DIN 50021 spessore 15 micron): 500 h (Superficie sabbiat. Sa2.5 secondo SIS 055900)

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it

ACCIAIO LIQUIDO

Scheda Tecnica n° 045 Rev. 15/05/2014

Rivestimento protettivo a base di acciaio micronizzato

APPLICAZIONI:

Vernice anticorrosiva a base di acciaio inossidabile 316L “steel flake” in legante elastomerico. Ottimo per la protezione anticorrosiva di manufatti metallici esposti alle intemperie e all’azione aggressiva in atmosfere saline e aree industriali. Acciaio Liquido è da considerarsi come il “Top” dei prodotti vernicianti anticorrosione. Indispensabile nell’industria, nell’artigianato, e in tutti gli usi ove sia necessario proteggere ogni superficie metallica sia in ambito nautico, che petrolchimico, siderurgico, impianti termici, idrotermosanitari, etc.
Acciaio Liquido non contiene composti nocivi quali piombo, nickel, asbesto, Minio, etc.)

CATEGORIA:

- Metallizzante a freddo

PUNTI DI FORZA:

- Applicazione a freddo
- Resa: 5 m2/l

CAMPI DI IMPIEGO:

- Protegge stabilmente i metalli dalla corrosione

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it